PRODUIT Nº.: 1577

SATECMA ELASTIC JUNTA PU.A VERTICAL LADRILLO

MASTIC TIXOTROPIQUE, DE DEUX COMPOSANTS, D'ÉLASTICITÉ PERMANENT, À BASE DE POLYURÉTHANE LIBRE DE DISOLVANTS

DESCRIPTION

SATECMA ELASTIC JUNTA PU.A VERTICAL LADRILLO est un mastic bi-composant de polyuréthane tixotropique d'application en froid et stabilité dimensionnelle pour application en vertical et horizontal.
Le mélange de ses deux composants donne comme résultat un mastic de flexibilité, ténacité et élasticité permanent pour le scellage de joints horizontales et verticales.
Il est un mastic qui détache par **son respect avec l'environnement et la santé du manipulateur puis qu'il est exempte de dissolvants et goudron, ce qui fait qu'il ne soit pas cataloguée comme cancérigène ou avec possibilité de mutation**

CHAMPS D'APPLICATION

- Scellage de joints horizontales de fermes soumis au trafic
- Scellage entre soles et bâtiments
- Scellage entre matériaux bitumineux
- Scellage de joints de terrasses, couvertes et toits

PROPRIÉTÉS

- Tixotropique et spatulé
- Facile mise en oeuvre
- Bonne adhérence sur les supports plus communes
- Hautement élastique même à basses températures au dessus de 0 ºC.
- Bonne résistance à l'intempérie
- Séchage rapide. Après 2-3 heures à 20 ºC il est déjà possible transiter.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la joint

S'il est nécessaire pour l'application, mettre un fond de joints au fin d'éviter que le mastic passe et ainsi économiser produit.
L'intérieur de la joint doit être sec et libre de poudre, graisse ou quelconque matériel qui empêche l'adhérence.
Appliquer notre produit **PRIMER 1833** et laissez sécher pendant 30 minutes. **L'utilisation de l'imprimure se limitera aux cas où le substrat soit peu poreux.**

Mélange et application

Avant d'appliquer le mastic, protéger les bords de la joint avec ruban adhésif pour éviter qui se tache le pavé. Le ruban se retirera une fois appliqué le produit et avant de l'endurcissement de celui-ci.
On mettra en contact les deux composants en versant le durcisseur (jaunissant) sur la base (noire, grise, rouge) et on mélangera avec l'aide d'un agitateur électrique de basses révolutions préférablement ou avec spatule ou autre ustensile qui nous permet obtenir un mélange parfait.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoyeront avec **TECMASOL C** immédiatement après de son usage.

CONDITIONS D'EMMAGASINAGE

Le périod d'emmagasinage sera de 6 mois à ses emballages originales sans ouvrir entre les 5 ºC et les 35 ºC au lieu sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Élastomère bi-composant à base de pré-polymères de polyuréthane libre de dissolvants.
Présentation	Lots pré-dosés 0,9 kg de base et 1,1 kg de durcisseur 0,45 kg de base et 0,55 kg de durcisseur
Couleur	Grenier: Brique , Noir , Gris , Blanc
Vie de la mélange (20 ºC)	Aprox.: 15 – 20 minutes
Temps de séchage totale	Inférieur à 3 heures (20 ºC)
Température application	+5 ºC à +35 ºC
Température travail	-23 ºC à +50 ºC
Rendement en joint de 1cm x 1cm	Approximativement 160 grammes/mètre linéal
Dimensionnement joint	Largeur maximum conseillable : 35 mm Profondeur minimum: 10 mm
Facteur de joint	Relation larguer/profondeur (a/p) À joints de dilatation: a/p = 1/1 à 1/1,5 À joints d'union: a/p = 1/1 a 1/2 À joints qui doivent supporter trafic on devra laissez le produit de 2 à 3 mm au dessus de la surface de roulement

ED.2005/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es